

WERKSTOFFDATENBLATT (Material data sheet)

KOEPPCell®

Qualität **HE/CR 0500.081.00.00_40**

- zellig
 homogen



Verordnungen / Richtlinien / Umweltschutz

konform gemäß (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) & Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)

Letzte Änderung: 30.11.2016

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | |
| Materialbasis | 1 Die Vulkanisate (Chlorbutadien-Kautschuk [CR]) zeichnen sich durch chemische Beständigkeit, gute Widerstandsfähigkeit gegen Alterung, Ozonangriff und durch Flammwidrigkeit aus. | |
| Rohdichte | DIN EN ISO 845 | 1,07 - 1,17 g/cm ³ |
| Thermischer Anwendungsbereich | 1 ca. -40 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis +130 °C | |
| Freibewitterung | 1 Oberfläche versprödet und es bilden sich kleine Risse. Das Material sollte möglichst nicht über längere Zeit dem unmittelbaren Witterungseinfluss ausgesetzt sein. | |
| Ozonbeständigkeit | 1 sehr gut | |
| Gute Quellbeständigkeit in | 1 Mineralölen mit hohem Anilinpunkt, Fett, vielen Kältemitteln und Wasser (spezieller Mischungsaufbau nötig). | |
| Mittlere Quellbeständigkeit | 1 Mineralölen, niedermolekularen aliphatischen Kohlenwasserstoffen (Isooktan, Benzin). | |
| Stark Quellend in | 1 Aromaten, z.B. Benzol, Toluol, chlorierten Kohlenwasserstoffen, Estern, Ethern, Ketonen. | |
| Härte | DIN ISO 7619-1/7619-2 | 30 - 40 Shore A |
| Druckverformungsrest | DIN EN ISO 1856, 22 h ; 70 °C 50 % Verformung | 30 - 40 % |
| Stauchhärte | DIN EN ISO 3386-1/3386-2 | 1,70 - 2,70 N/mm ² |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | 2,40 - 3,10 N/mm ² |
| Dehnung | DIN EN ISO 1798 | 300 - 400 % |
| Spannungswert | | |
| Rückprallelastizität | | |
| Bemerkungen | Enthält keine besonders überwachungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) nach der Deponieverordnung vom 27.04.2009, wie z.B. Cadmium, Blei, FCKW, Formaldehyd usw. Kann deshalb unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden. | |

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt wurden an Prüfkörpern sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Sie können, bedingt durch vielerlei Einflüsse und Geometrie, am gefertigten Artikel abweichen. Wir bitten dies zu beachten und zu berücksichtigen. Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.

Die Angaben auf den mit "1" gekennzeichneten Feldern, sind allgemein gültige Angaben für die jeweilige Materialbasis und nicht direkt auf die hier angeführte, spezielle Qualität bezogen.