

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPcell®
EPDM-2100

Farbe
Colour

schwarz
black



Klassifizierung
Classification

ASTM D-1056	1A0	A2	B1	C2	F1	M	P
-------------	-----	----	----	----	----	---	---

Brandverhalten
Fire behaviour

angelehnt an FMVSS 302 based on FMVSS 302	≤ 100 mm/min. bestanden/ <i>passed</i> ab/at t = 5,0 mm
--	--

Konform gemäß
Compliant with

Richtlinie/*Guideline*
2011/65/EU & (EU) 2015/863
RoHS

&

Verordnung/*Regulation*
(EG) Nr. 1907/2006
REACH

&

Conflict Mineral Reporting
Template (CMRT)

EPDM series	Norm Standard	
Materialbasis <i>Material base</i>	ISO 1629	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) <i>Ethylene-Propylene-Diene-Rubber (EPDM)</i>
Allgemeine Beschreibung <i>General description</i>	ohne Norm <i>without standard</i>	Halboffenzelliger, weichelastischer Zellgummi <i>Semi-opencell, soft-elastic cellular rubber</i>
Rohdichte <i>Density</i>	ISO 845	100 ± 15 kg/m³
Gebrauchstemperatur <i>Application temperature</i>	ohne Norm <i>without standard</i>	-45 °C bis/to +120 °C, kurzzeitig/ <i>short time</i> bis/to +130 °C
Linearer Schwund <i>Linear shrinkage</i>	WSK-M2D419-A	≤ 2 % (3 h bei/at 80 °C und/ <i>and</i> 6,3 mm Dicke/ <i>thickness</i>)
Freibewitterung <i>Outdoor exposure</i>	ISO 877	Wetterbeständigkeit sehr gut <i>Very good weather resistance</i>
Ozonbeständigkeit <i>Ozone resistance</i>	ISO 1431-1	Rissbildstufe (0) <i>Resistant to cracking (0)</i>
Druckverformungsrest <i>Compression set</i>	ASTM D-1056	23 °C, 50 %: ≤ 2 % (nach/ <i>after</i> 0,5 h), ≤ 1 % (nach/ <i>after</i> 24 h) 40 °C, 50 %: ≤ 6 % (nach/ <i>after</i> 0,5 h), ≤ 2 % (nach/ <i>after</i> 24 h)
Druckspannung <i>Compression deflection</i>	in Anlehnung an <i>in accordance with</i> ASTM D-1056	≤ 4 kPa (bei/at 25 % Kompression/ <i>compression</i>) ≤ 5 kPa (bei/at 50 % Kompression/ <i>compression</i>)
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	ISO 1798	≥ 110 kPa
Abdichtverhalten <i>Sealing behavior</i>	Angelehnt an / <i>based on</i> VW TL 52065	Abdichtverhalten gegenüber Wasser erfüllt (geprüft bei 60% - 70% Komprimierung und 25 mm Füllhöhe, Prüfparameter: 1h in Normklima nach VW 50554 23/50-2) <i>Sealing behavior passed (tested at 60% - 70% compression and a filling height of 25 mm, Test parameters: 1h in standard climate according to VW 50554 23/50-2)</i>
Elektrischer Leitwert <i>Electrical conductance</i>	EN 61340	> 1,0 TΩ
Wärmeleitfähigkeit <i>Thermal conductivity</i>	ISO 8302	≤ 0,06 W/mK

Alle Angaben ohne Gewähr! Irrtümer, Schreib- und Druckfehler vorbehalten!
All information without guarantee! Errors, typographical errors and misprints excepted!

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPCell®
EPDM-2100

Farbe
Colour

schwarz
black



EPDM series	
Lieferform <i>Form of delivery</i>	Größe der Blöcke mit Fabrikationshaut 2.000 x 1.000 x 56 mm, 2x Haut. Das Material kann weiterverarbeitet werden durch Spalten, Schneiden, Sägen, Stanzen, Kleben, Fräsen, Schleifen und Beschichten mit Haftkleber. <i>Block size with production skin 2,000 (78 3/4") x 1,000 (39 3/8") x 56 (2 1/5") mm, 2x skin. The material can be further processed by splitting, cutting, sawing, punching, gluing, milling, grinding and coating with adhesives.</i> Um eine stabile Platte zu spalten, ist ein Mindestmaß von 4 mm erforderlich. Die Maßtoleranz beträgt ±1,5 mm für alle Plattenstärken. <i>To split a stable sheet, a minimum thickness of 4 mm is required. The dimensioned tolerance amounts to ±1.5 mm for all thicknesses.</i>
Beispiele für Chemikalienbeständigkeit <i>Examples for chemical resistances</i>	einsetzbar/deployable (++) Säuren und Laugen in gängigen Konzentrationen, Wasser und -dampf bis 100 °C, Meerwasser, Kalium- und Natriumverbindungen, Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak kalt, Acetylen, Alkohole, Glycerin, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, Silikonöl und -fett, Chlorkalk wässrig. <i>Acids and bases in common concentrations, water, water steam up to 100 °C, sea water, potassium and sodium compounds, alum aqueous, detergent, photographic chemicals, ammonia cold, acetylene, alcohols, glycerine, brake fluids, glycol-based anti-freeze, carbonic acid, ozone, silicone oil and fat, bleaching powder aqueous.</i> bedingt einsetzbar/limited deployable (+) Chlorgas, Ammoniak heiß, konz. Salzsäure. <i>Chlorine gas, ammonia hot, conc. hydrochloric acid.</i> nicht zu empfehlen/not recommended (-) Kraftstoffe, Öle, Fette, Testbenzin, Lösemittel wie Toluol, Dichlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen (PER), Nitroverdünnung, konz. Salpeter- und Schwefelsäure. <i>Fuels, oils, greases, mineral spirits, solvents such as toluene, dichloromethane, trichloroethylene, perchloroethylene (PER), cellulose thinners, conc. nitric and sulfuric acid.</i>
Hinweise zur Entsorgung <i>Suggestions for disposal</i>	Enthält keine besonders überwachungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) wie Cadmium, Blei, FCKWs, Formaldehyd, usw. gemäß der Deponieverordnung vom 27.04.2009. <i>It does not contain hazardous compounds such as cadmium, lead, CFCs, formaldehyde, etc. which require compliance to waste disposal regulations from 27/04/2009.</i> Es kann deshalb unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden. <i>Under the observance of local waste disposal regulations, it may therefore be disposed of as household waste on landfills or domestic waste incineration plants.</i>

Die Angaben wurden sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Genauere Informationen können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall erhalten werden.

The information were thoroughly determined, liability is excluded. The above given information does not release the user from own tests. Detailed information can only be obtained after formal testing in individual cases.

Ersteller/*Creator*: Klein, Christian (QS)

Datum/*Date*: 01/2026